



РОСНЕФТЬ

Акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и место производства: Российская Федерация, 443004,
г. Самара, ул. Грозненская, 25
e-mail: sekr@knpz.rosneft.ru тел. (846) 307 32 18

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015
№ 31100475 QM15
Срок действия сертификата: до 17.08.2024

Испытательный центр - центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
443004, г. Самара, ул. Грозненская, 25
Акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@knpz.rosneft.ru тел. (846) 307 32 18

ПАСПОРТ № 3755

Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов марки СБ 60/80

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:

СТО 00151807-011-2009 "Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов. Технические условия"

Код ОКПД 2 - 19.20.42.190

Номер партии: 3 755

Дата изготовления: 27.11.2022

Размер партии (масса), тонн: 89,18

Место отбора проб (по ГОСТ 2517-2012): а/цН540ТВ 163, С539НО 163.

Дата отбора пробы: 27.11.2022

Дата проведения испытания: 27.11.2022

Паспорт выдан на основании протоколов испытаний № 6875, 6876 от 27.11.2022

№	Наименование показателя	Метод испытания	Нормы по СТО 00151807-011-2009	Фактическое значение
1	Вязкость условная при 80°C с диаметром отверстия 5 мм, с	ГОСТ 11503-74	61-80	73
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017)	не ниже 210	298
3	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	следы	отсутствие
4	Плотность при 20°C, г/см³	ГОСТ 3900-85 (раздел I)	0,990-1,010	0,9946
5	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506-73	не ниже 25	29

Дополнительные требования (письмо: ООО «РН-Битум» исх. № РНБ-3089 от 30.12.2021)

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма	Фактическое значение
1	Вязкость условная при 80°C с диаметром отверстия 5 мм, с	ГОСТ 11503-74	40-100	73
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017)	не ниже 220	298
3	Плотность при 20°C, г/см³	ГОСТ 3900-85 (раздел I)	не более 1,010	0,9946

Заключение: Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов марки СБ 60/80 по СТО 00151807-011-2009

соответствует требованиям:

- СТО 00151807-011-2009 "Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов. Технические условия"

- письмо ООО «РН-Битум» исх. № РНБ-3089 от 30.12.2021


Дополнительная информация:

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510-84.

Испытательное АО «КНПЗ» гарантирует соответствие качества сырья для производства нефтяных вязких дорожных битумов марки СБ 60/80 требованиям СТО 00151807-011-2009 "Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов. Технические условия" при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84 в течение 1 года со дня изготовления.

Начальник смены цеха № 10 *Себастьян* Л.В. Хвалина
(доверенность № 56 от 01.01.2022)

Дата выдачи паспорта 27.11.2022



СТАНДАРТНЫЙ



Приложение к паспорту № 3 755
Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов марки СБ 60/80

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товара		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1.	Федеральный закон от 15.10.2020 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»	Агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм.рт.ст.	Визуально	жидкое
		Плотность при 20°С, кг/м³	ГОСТ 3900-85 (раздел 1)	994,6
		Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33-2016 (кроме приложения А)	479,4



по п.1 ст.181 НК РФ топливо не относится к средним дистиллятам.

СТАНДАРТНЫЙ

Начальник смены цеха № 10 Хвасина Л.В. Хвалина
(доверенность № 56 от 01.01.2022)

Дата выдачи 27.11.2022