



Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12
e-mail: sekr@nknkpz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-44-12

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015
№ 31100542 QM15; срок действия сертификата: по 02.09.2024

Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12
Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@nknkpz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-44-80

ПАСПОРТ № 204
БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ МАРКИ БНД 100/130

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.85356/22
Срок действия - по 22.08.2025



Обозначение документов, устанавливающих требования на продукт:
Технический регламент Таможенного союза ТР/ТС 014
«Безопасность автомобильных дорог» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827)
ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Номер партии: 83
Дата изготовления: 12.01.2023
Размер партии (масса): 160 тн
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Куб-раздатчик Р-13
Уровень наполнения: 800 см
Дата отбора пробы: 12.01.2023
Дата проведения испытаний: 12.01.2023
Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 282 от 12.01.2023

Наименование показателя, единицы измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы при 25°C, 0.1мм	ГОСТ 33136-2014	101-130	107
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 33142-2014	не ниже 45	45.0
3. Растяжимость при 0°C, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 4.0	4.4
4. Температура хрупкости, °C	ГОСТ 33143-2014	не выше минус 20	минус 24
5. Температура вспышки, °C	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	296
6. Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0.7	0.3
7. Изменение температуры размягчения после старения, °C	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	7.0

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 **соответствует требованиям:**

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 827);
- ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

Дополнительная информация:

- агрегатное состояние при 20°C и давлении 760 мм.рт.ст. – твердое;
- транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510;
- срок гарантийного использования битума не менее 12 месяцев с момента изготовления;
- паспорт безопасности РПБ №05766600.19.69023, действителен до 21.07.2026;
- продукция изготовлена под управлением, установленным в Системе менеджмента качества, сертифицированной DQS (ООО «ДЭКУЭС») и соответствующей требованиям ISO 9001:2015 (допустимые исключения п.8.5.1 (h) в части поставки и действий после поставки продукции).

Диспетчер цеха № 10
(Доверенность № 93/23 от 01.01.2023)

Тулкина Ю. А.

М.П.

Дата выдачи паспорта: 12.01.2023